





04462 - POLYDUR FAST



1000 ml +
20-40 ml


Fazékidő
4-6' 20° C-on



1-2 réteg



Száradás 20° C-on
25-30 '



P60-80
P120-150

LEÍRÁS

Poliészter gitt nagyon magas töltőképességgel.

FELHASZNÁLÁS

Jelentős felületi hibák kitöltésére autóiipari és ipari területen.

KARAKTERISZTIKA

- Könnyű használhatóság
- Nagyon könnyű csiszolni
- Gyors száradás
- Nagyon magas töltőképesség
- Széles körű felhasználás (acél, vas, alumínium, üvegszál)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Acél és alumínium: Érdessítsük és szilikonmentessítsük a felületet 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val.

Régi bevonatok

Ne használjuk oldószerérzékeny felületeken.

SOHA ne használjuk Wash primer-en.

Abban az esetben ha fémalapot szeretnénk használni, használjunk epoxy alapot például a 04384 EPOFAN PRIMER R-EC. Száradás után gittelhető az alapozó.

HASZNÁLAT

Kenés

Keverési arány:

	térfogatban	tömegben
04462 POLYDUR FAST	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER	20-40 ml	10-30 g

Nyári időszakban a katalizátor arányát tömegben redukálhatjuk 1%-ra, télen növelhetjük 3%-ra.

Fazékidő: 4-6 perc 20 °C-on

Sorok száma: 1+1 befejező.

Javasolt rétegvastagság: min. 200 µ max. néhány mm.

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC felhasználásra kész 250 g/l

Ez a termék felhasználásra készen 200 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Csiszolható 25 – 30 perc után 20 °C-on
I.R. lámpa (a száradási idő függ a lámpa kapacitásától)

CSISZOLÁS

Száraz csiszolás P60 - 80 finomságú papírral, végső finomítás P120 - 150 finomságú papírral.

ÁTVONHATÓ

Minden füllelrel és sealerrel a Lechler Car Refinishing palettájáról.

SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS

- A gitt nem tapad Wash Primerhez és hasonló termékekhez.
- A katalizált gittet ne rakjuk vissza az eredeti gitt dobozba.
- A terméket tároljuk hideg száraz helyen.
- Túl sok katalizátor használata sárga foltokat eredményezhet a végső bevonaton.
- A kiváló tapadás érdekében minden esetben érdesítsük és megfelelően szilikonmentesítsük a gittelendő felületet.

POLYDUR katalizátor szerves peroxidot tartalmaz amely irritációt okozhat. Kerüljük a termék bőrrel való érintkezését, esetleges szembe kerülését. Használat után szappanos vízzel mossunk kezet.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0477-GB
UPDATED 07/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL